

ALFAFIX BS

Instrucțiuni tehnologice nr.: 44

Număr fișă date de siguranță:

44

Componentă:

Aglutinanți polimerici, pigmenți, materiale de umplere, ingrediente modificatoare.

Descriere generală:

ALFAFIX BS este un material acrilic dispersiv și adeziv, care se întrebuițează pentru lipirea benzilor de placare ale sistemului BRICK FLEXY. Benzile de placare servesc pentru tratarea finală superficială a fațadelor și pereților din exterior și interior, a plăcilor de gips-carton și pentru tratarea superficială a straturilor de bază ale sistemelor de termoizolare exterioare (în continuare doar ETICS) ale seriei STX.THERM. Sunt livrate în culori și structuri conform mostrei actuale.

Avantaje:

Benzile sunt prinse pe stratul suport cu materialul acrilic dispersiv și adeziv ALFAFIX BS, de culoare albă, gri-deschis și gri. Tratarea superficială întărită indică o flexibilitate superioară, împiedică pătrunderea apei în construcție și este îndelung rezistentă față de efectele intemperilor atmosferice și a radiațiilor UV.

Unitatea de măsură:

kg

Consumul pe m2:

2,2 până la 2,5 kg/m2

Consistență:

8,5

Granulozitate:

Nu este specificată.

Ambalare:

Se ambalează în găleți portabile din material plastic de 20 kg.

Cod vama:

3214900000

Colorit:

3 nuanțe (alb, gri, gri-deschis).

Diluare:

Se aplică în consistența livrată de producător.

Straturi suport:

Stratul suport trebuie să fie rezistent și consistent, curățat de praf, pete de grăsime și de toate impuritățile care ar putea reduce aderența plăcilor pe stratul suport. Sunt recomandate tencuielile calitative, maturate (cel puțin 28 de zile), tencuielile și chiturile din var-ciment, ciment, ciment polimeric, beton, straturile de bază fără rosturi ale seriei ETICS (maturate, cel puțin 24 de ore), plăcile de gips-carton și suprafețele tratate ale plăcilor aglomerate din lemn (numai interior), plăcile aglomerate din ciment și fibrociment. Straturile suport voluminoase instabile trebuie mai întâi tratate cu un strat dintr-un material de scliviseală și plasă din fibră de sticlă. Straturile suport la care se presupune o creștere a umidității trebuie să fie rezistente la îngheț. Locurile neconsistente și deteriorate trebuie îndepărtate și reparate, eventual netezite sau șlefuite. De asemenea este necesară îndepărtarea prin răzuire a straturilor precedente din var sau clei. Straturile suport trebuie să fie drepte cu o structură egală și naturală a suprafeței, cu muchiile reparate. Straturile suport cu o planeitate necorespunzătoare trebuie reparate, îndreptate, eventual netezite. Straturile suport reparate, consistente și netezite se împregnează cu soluții apoase din lacuri de penetrare, eventual se vopsesc. Pentru straturile suport absorbante și cele foarte absorbante și stratul de bază al seriei ETICS STX.THERM se poate întrebuița lacul de penetrare EH, pentru straturile suport neabsorbante lacul de penetrare AD.

Atenționare:

Datele prezentate sunt alcătuite conform stadiului tehnicii actuale. Reprezintă instrucțiunile principale pe baza experienței noastre de aplicare și a rezultatelor testelor materialelor. Dar, nu pot lua în considerație condițiile locale de aplicare și de aceea din acestea nu se poate deduce obligativitate legală. Vă rugăm să ne contactați în cazul unor nelămuriri sau în cazul necesității soluționării unor probleme tehnice specifice.

Pregătirea materialului:

Înainte de întrebuințare materialul ALFAFIX BS se amestecă cu ajutorul unui dispozitiv rapid pentru malaxare (dispozitivul bormașinii) sau cu malaxorul cu mixare forțată.

Materialul se livrează într-o consistență sub formă de pastă și nu necesită nicio modificare. Este interzisă amestecarea altor ingrediente. Benzile de placare se taie la mărimea solicitată cu ajutorul foarfecii. Benzile se pot forma plastic după încălzirea cu aer fierbinte.

Perioada de prelucrare:

Nu este specificată.

Descrierea aplicării:

Pe locul destinat lipim o bandă de hârtie în direcția orizontală solicitată și de la aceasta, în jos, aplicăm materialul adeziv ALFAFIX BS cu ajutorul unui șpaclu zimțat (zimbii de 4 mm). Benzile BRICK FLEXY începem să le lipim din colțul stâng superior. Mai întâi lipim benzile de colț. Benzile le introducem în materialul proaspăt adeziv în legătură, le apăsăm egal și avem grijă să se păstreze distanțe egale (cel mai bine cu ajutorul șablonului). Surplusul de material adeziv împins în rosturi nu-l îndepărtăm, dar îl netezim cu o pensulă udă. Materialul adeziv astfel netezit înlocuiește mortarul pentru umplerea rosturilor și în continuare rosturile nu mai trebuie finisate. Suprafețele aferente (ferestre, uși, gratii, tablouri de distribuție, etc.) trebuie protejate împotriva murdăririi (cu folie, lac detașabil, vopsire de protecție, etc.). Locurile murdare trebuie curățate la timp, deoarece îndepărtarea materialului uscat este foarte dificilă.

Cerințe planeitate:

Nu sunt specificate.

Condiții climatice pentru aplicare:

Lucrările nu se pot executa pe timp de ploaie, ceață, vânt puternic și nici pe suprafețele expuse direct razelor solare. Intervalul temperaturilor de lucru este de la +5 °C până la +30 °C (aerul și suprafața suport). Materialul aplicat trebuie să fie protejat împotriva înghețului și a ploii până la uscarea completă a acestuia.

Măsuri de siguranță (fraze S):

S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S 26 În cazul contactului cu ochii, spălați bine cu multă apă și apălați la ajutorul medicului.

S 36/37/39 Întrebuiți echipament de protecție, mănuși și ochelari de protecție sau mască de protecție pentru față.

Măsuri de siguranță (fraze R):

R 36/38 Iritant pentru ochi și pentru piele.

R 43 Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea.

Regulamente de siguranță:

ALFAFIX BS nu este un lichid inflamabil în virtutea normei CSN 65 0201. În virtutea legii nr. 356/2003 MO versiunea în vigoare este clasificată ca substanță iritantă cu simbolul de avertizare Xi.

Content VOC : 0,009 g/l mass ready to use.

Primul ajutor:

În timpul lucrului protejați-vă pielea și ochii împotriva stropirii, nu mâncați, nu beți și nu fumați. După terminarea lucrului spălați-vă mâinile cu săpun și apă și tratați-le cu o cremă regenerantă. În cazul contactului cu ochii, spălați-i cu apă pe o perioadă de minim 15 minute. În cazul înghițirii, clătiți gura, beți cel puțin 0,5 l de apă, nu provocați vomă și apălați întotdeauna la medic.

Scule recomandate:

șpaclu zimțat cu mărimea zimților de 4 mm

Calitatea:

Pentru utilizarea menționată produsul este certificat și testat într-un laborator de testări acreditat. În timpul fabricării, produsul este controlat de laboratorul întreprinderii conform sistemului certificat al controlului de calitate EN ISO 9001.

Depozitare:

Produsul trebuie depozitat în ambalajul inițial, protejat împotriva umezelii și a razelor solare directe, la o temperatură minimă de +5 °C. În condițiile menționate, perioada de depozitare este de 6 luni de la data fabricației. Data fabricației este înscrisă pe ambalaj.

Lichidare:

Lichidarea resturilor neîntrebuițate ale materialului ALFAFIX BS se efectuează prin asigurarea pătrunderii aerului și după uscare se depun ca deșeuri de materiale de construcții. Benzile de placare BRICK FLEXY se lichidează ca deșeuri de materiale de construcții. Numai ambalajele se lichidează la fel ca celelalte deșeuri, în conformitate cu legislația în vigoare.