Produsele prezentate şi sigla companiei sunt mărci înregistrate sau mărci de service ale companiei STOMIX, spol. s r. o. şi ale reprezentanţelor comerciale. Orice fel de întrebuinţare a acestor mărci este supusă legilor dreptului de autor ale CZ şi legilor ţării unde acestea sunt înregistrate.

GAMADEKOR F

Instrucțiuni tehnologice nr.: 20-1

Număr fişă date de siguranţă:
20b

Componenţă:
Aglutinanţi polimerici, pigmenţi, materiale de umplere, ingrediente de modificare, preparate biocidice (protecţie împotriva mucegaiurilor, ciupercilor şi a algelor).

Descriere generală:
GAMADEKOR F este o vopsea acrilică solubilă în apă. Serveşte la tratarea superficială finală a tencuielilor din exterior şi interior, scliviselilor din ciment polimeric, plăcilor din gips-carton şi fibrociment.

Avantaje:
Pe suprafaţa materialelor mai sus menţionate formează un înveliş neted, mat cu o grosime de 0,3 mm. Pelicula întărită este permeabilă pentru vaporii de apă şi prezintă o flexibilitate superioară. Locurile murdare ale suprafeţei formate pot fi spălate cu jet de apă, eventual se pot curăţa şi cu detergenţi obişnuiţi (perie de paie, apă călduţă cu săpun, detergenţi). GAMADEKOR F se livrează într-o scală amplă de nuanţe (vezi colecţia actuală de culori).

Unitatea de măsură:
kg

Consumul pe m2:
0,4 până la 0,6 kg/m2 (2 straturi).

Consistenţă:
50

Granulozitate:
Nu este specificată.

Ambalare:
Produsul se ambalează în găleţi portabile din material plastic de 5 kg, 15 kg sau 25 kg.

Cod vamal:
3209100000

Colorit:
Scală completă de culori.

Diluare:
Consistenţa se poate modifica adăugând maxim 5 % de apă potabilă.

Straturi suport:
Stratul suport trebuie să fie rezistent, consistent, curat, fără praf şi grăsimi; poate să fie umed dar nu trebuie să fie ud. Tencuielile şi betonul trebuie să fie calitative şi maturate (minim 28 de zile). Locurile deteriorate este necesar să fie îndepărtate şi reparate, netezite, eventual şlefuite. De asemenea, este necesară îndepărtarea prin răzuire a grundurilor iniţiale pe bază de var şi clei. Straturile suport la care se presupune o creştere a umidităţii trebuie să fie rezistente la îngheţ.
Straturile suport consistente, reparate şi netezite din exterior se impregnează cu o soluţie pe bază de apă, lacul de penetrare EH. Straturile suport obişnuite din interior se impregnează cu o soluţie pe bază de apă, lacul de penetrare NL (dar dacă este vorba despre straturile suport absorbante expuse şi straturile suport care conţin componenţi solubili, acestea se impregnează cu o soluţie pe bază de apă, lacul de penetrare EH). Straturile suport netede şi neabsorbante se tratează în loc de impregnare cu un strat adeziv din grund HC-4, într-o nuanţă corespunzătoare.

Atenţionare:
Datele prezentate sunt alcătuite conform stadiului tehnicii actuale. Reprezintă instrucţiunile principale pe baza experienţei noastre de aplicare şi a rezultatelor testelor materialelor. Dar, nu pot lua în consideraţie condiţiile locale de aplicare şi de aceea din acestea nu se poate deduce obligativitate legală. Vă rugăm să ne contactaţi în cazul unor nelămuriri sau în cazul necesităţii soluţionării unor probleme tehnice specifice.

Pregătirea materialului:
Înainte de întrebuinţare vopseaua se amestecă în ambalajul său, într-un recipient corespunzător volumului său sau într-un malaxor curat. Se aplică în consistenţa livrată de producător, eventual se diluează adăugând maxim 5% de apă potabilă. Dar, este obligatorie respectarea consistenţei permanente a vopselei pentru întreaga construcţie sau pentru părţile individuale ale acesteia (un perete, etc.). Nu se recomandă diluarea ultimului strat de vopsea. Este interzisă amestecarea altor ingrediente. Este obligatorie eliminarea contactului îndelungat al vopselei cu materialele corozive.

Perioada de prelucrare:
Nu este specificată.

Descrierea aplicării:
GAMADEKOR F se aplică, pe stratul suport pregătit, cu o pensulă, cu un rulou fin din moltopren, eventual din pâslă sau cu aparatul de aplicare cu presiune fără aer. Recomandăm ca aplicarea să se execute în cel puţin două vopsiri sau stropiri. Stropirea se efectuează printr-un procedeu obişnuit, în cruce, pentru obţinerea unei vopsiri uniforme a stratului suport. În timpul stropirii stratului suport cu suprafaţă segmentată, se recomandă aplicarea vopselei în două sau mai multe straturi pentru obţinerea unei structuri uniforme şi acoperirea întregii suprafeţe. A doua stropire sau vopsire se poate executa după uscarea completă a stratului anterior, după 4 până la 6 ore (această durată depinde de condiţiile climatice şi trebuie corectată – la temperaturi sub +10 °C şi o umiditate relativ ridicată, uscarea completă se produce după 24 de ore). Pentru suprafeţele integrale este necesar să se întrebuinţeze material dintr-o singură şarjă de fabricaţie. În timpul prelucrării mai multor şarje, este necesar ca acestea să se amestece împreună şi apoi să se dilueze separat. De regulă pentru suprafeţele integrale trebuie respectată aceeaşi consistenţă a vopselei. Ansamblurile suprafeţelor integrale trebuiesc executate cumulativ, cu un număr suficient de lucrători şcolarizaţi. În cazul în care acest lucru nu se poate asigura, atunci suprafaţa trebuie împărţită corespunzător şi să se ţină cont de posibilele diferenţe. Suprafeţele aferente (ferestre, uşi, gratii, tablouri de distribuţie, etc.) trebuiesc protejate împotriva murdăririi (cu folie, lac detaşabil, vopsire de protecţie, etc.). Locurile murdare trebuiesc curăţate la timp, deoarece îndepărtarea materialului uscat este foarte dificilă.

Cerinţe planeitate:
Nu sunt specificate.

Condiţii climatice pentru aplicare:
Lucrările nu se pot executa pe timp de ploaie, ceaţă, vânt puternic, pe suprafeţe expuse direct razelor solare. Intervalul temperaturilor de lucru este de la +5 °C până la +30 °C (aerul şi suprafaţa suport). Materialul aplicat trebuie să fie protejat împotriva influenţelor îngheţului şi a ploii până la uscarea completă a acestuia (la temperaturi mai scăzute de +10 °C şi o umiditate relativ ridicată, până la 72 de ore).

Cerinţele de maturare ale stratului suport:
Tencuielile şi betonul trebuie să fie maturate minim 28 de zile. Vopseaua se poate aplica după uscarea completă a stratului de grund sau penetrare, în dependenţă de condiţiile climatice – minim 4 ore, la temperaturi mai scăzute de +10 °C şi o umiditate relativ ridicată, până la 24 de ore.

Măsuri de siguranţă (fraze R):
R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Regulamente de siguranţă:
GAMADEKOR F nu este un lichid inflamabil în virtutea normei CSN 65 0201. Nu conţine dizolvanţi organici toxici. Nu este clasificată ca substanţă (preparat) periculoasă, în virtutea legii nr. 356/2003 MO versiunea în vigoare.
0101, 0103 VOC: Product category A , product subcategories a.The maximum permissible limit VOC content in the product ready to use is 30 g/l mass. Maximum VOC content in the product ready to use is 27,8 g/l mass.

Primul ajutor:
În timpul lucrului protejaţi-vă pielea şi ochii împotriva stropirii, nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi. După terminarea lucrului spălaţi-vă mâinile cu săpun şi apă şi trataţi-le cu o cremă regenerantă. În cazul contactului cu ochii, spălaţi-i cu apă pe o perioadă de minim 15 minute. În cazul înghiţirii, clătiţi gura, beţi cel puţin 0,5 l de apă, nu provocaţi voma şi apelaţi întotdeauna la medic.

Scule recomandate:
Rulou din pâslă sau moltopren, aparat de aplicare cu presiune fără aer, pensulă.

Calitatea:
Pentru utilizarea menţionată produsul este certificat şi testat într-un laborator de testări acreditat. În timpul fabricării, produsul este controlat de laboratorul întreprinderii conform sistemului certificat al controlului de calitate EN ISO 9001.

Depozitare:
Produsul trebuie depozitat în ambalajul iniţial, protejat împotriva umezelii şi a razelor solare directe, la o temperatură minimă de +5 °C. În condiţiile menţionate, perioada de depozitare este de 6 luni de la data fabricaţiei. Data fabricaţiei este înscrisă pe ambalaj.

Lichidare:
Lichidarea resturilor neîntrebuinţate se efectuează prin asigurarea pătrunderii aerului şi după uscare se depun ca deşeuri de materiale de construcţii. Ambalajele folosite se lichidează la fel ca celelalte deşeuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

STOMIX, spol. s r.o., 790 65 Žulová 178, tel.: +420 584 484 111, fax: +420 584 484 112 - info@stomix.cz, www.stomix.cz
Societatea este înregistrată în registrul comerŃului administrat de Curtea regională de justiŃie din Ostrava secŃia C, nr. Atributului fiscal 10601